

# GEOTEXTILES NO TEJIDOS AXIAL NT 25 PP DE POLIPROPILENO

Nuestros Geotextiles No Tejidos emplean tecnología de punzonamiento en seco, en donde éstas son extruidas, cardadas y finalmente punzonadas, logrando un geotextil con alta resistencia a los daños producidos durante la instalación.



Geotextil Axial NT 25 PP

Excelentes propiedades de abrasión, alta resistencia dimensional y uniformidad, una elongación superior al 50% y un adecuado balance entre permeabilidad y retención de partículas.

## PROPIEDADES MECÁNICAS DE GEOTEXTIL NO TEJIDO AXIAL DE POLIPROPILENO NT 25 PP

TIPO	VALORES TÍPICOS
Resistencia a la tensión método tira ancha	10 kN/m
Resistencia a la tensión método de Grab	650 N
Elongación a la rotura método Grab	>50%
Resistencia al punzonamiento	350 N
Resistencia al rasgado trapezoidal	240 N
Resistencia al punzonamiento estático (CBR)	1800 N
Estabilidad UV - Resistencia retenida después de 500 h	>70%

(1) El ancho puede variar en un rango de +/- 1,0%

## PROPIEDADES HIDRÁULICAS DE GEOTEXTIL NO TEJIDO AXIAL DE POLIPROPILENO NT 25 PP

TIPO	UNIDAD	VALORES TÍPICOS
Tamaño de abertura aparente	mm	0.15
Permeabilidad a 50 mm HW	cm/s	0.16
Permitividad	s^-1	1.90
Tasa de flujo	l/min/m^2	5700

## PRESENTACIÓN

TIPO	UNIDAD	VALORES TÍPICOS
Ancho (l) x largo	m	4.00X100
Área	m2	400

## GEOTEXTILES NO TEJIDOS AXIAL NT 25 PP DE POLIPROPILENO

Algunas de sus aplicaciones son las siguientes:

- Separación
- Filtración



Geotextil Axial NT 25 PP

### GARANTÍAS Y ESPECIFICACIONES DE LOS GEOTEXTILES NO TEJIDOS AXIAL DE POLIPROPILENO NT 25 PP

- El alto nivel de calidad permanente se garantiza mediante un sistema de gestión de calidad, bajo la norma NTC-ISO 9001-2015, para el diseño, desarrollo, producción, comercialización y soporte técnico de materiales geosintéticos, así como la implementación de buenas prácticas enmarcadas en las normas NTC-ISO 14001, NTC-ISO 45001; y de un sistema de inspección y evaluación estricto, conforme a los lineamientos de las normas ASTM D4354 y ASTM D4759 y de las especificaciones de supervivencia establecidas en FHWA NHI 07 – 092 y AASHTO M288.